30nov01 09:37:03 User244515 Session D1299.1

Sub account: 09128-0284116 CDW

File 351:Derwent WPI 1963-2001/UD, UM &UP=200170

(c) 2001 Derwent Info Ltd

1/29/1

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008764488

WPI Acc No: 1991-268501/199137

XRAM Acc No: C91-116363

Use of ester lubricating oils - in compressors for chlorine-free

partially fluorinated hydrocarbon refrigerants

Patent Assignee: HOECHST AG (FARH)

Inventor: CORNILS B; HENRICI R; LAPPE P; PREISEGGER E; SPRINGER H; WEBER J

В

Number of Countries: 010 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
EP445610	A	19910911	91EP-0102680	А	19910223	199137	
DE-4006828	A	19910912	90DE-4006828	A	19900305	199138	
JP04220497	A	19920811	91JP-0034478	A	19910228	199238	
EP445610	В1	19940504	91EP-0102680	A	19910223	199418	
DE59101529	G	19940609	91DE-0501529	A	19910223	199424	
			91EP-0102680	A	19910223		
ES-2056507	Т3	19941001	91EP-0102680	A	19910223	199440	

Priority Applications (No Type Date): 90DE-4006828 A 19900305 Cited Patents: EP--218207; EP--406479; GB-1460665; GB-2216541; JP59164393; JP61171799; US-4155861; US-4851144; WO-9012849; 02Jnl.Ref; US-4166861 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP--445610 A

Designated States (Regional): AT BE DE ES FR GB IT NL SE

JP04220497 A 8 C10M-105/44 EP--445610 B1 G 6 C10M-105/00

Designated States (Regional): AT BE DE ES FR GB IT NL SE

DE59101529 G C10M-105/00 Based on patent EP--445610

ES-2056507 T3 C10M-105/00 Based on patent EP--445610

Abstract (Basic): EP 445610 A

Certain esters (I) are used as lubricants for refrigerant compressors operating with ${\it Cl-free}$ partially fluorinated hydrocarbon refrigerants.

(I) are esters derived from 'dicarboxylic acids and glycols or polyglycols and monocarboxylic acids or monoalcohols' (sic).

ADVANTAGE - (I) exhibit good miscibility with the refrigerants at temps. as low as -40 deg.C., have viscosities of 10-100 mm2/sec. at 40 deg.C., have good thermal stability in the absence of air and moisture, and are non-hygroscopic. (7pp Dwg.No.0/0)

Abstract (Equivalent): EP 445610 B

The use of esters prepared from a dicarboxylic acid through partial esterification with a sub-stoichiometric amount of a glycol or polyglycol as well as through completion of the esterification of the acid with the necessary amount of a monoalcohol or prepared from a glycol or polyglycol through partial esterification with a sub-stoichiometric amount of a dicarboxylic acid as well as through

completion of the esterification of the glycol or polyglycol with the necessary amount of a monocarboxylic acid as lubricants for refrigeration compressors utilising chlorine-free, partially fluorinated hydrocarbons as refrigerants.

Dwg.0/0

Title Terms: ESTER; LUBRICATE; OIL; COMPRESSOR; CHLORINE; FREE; FLUORINATED; HYDROCARBON; REFRIGERATE

Derwent Class: A97; E17; H07; J07

International Patent Class (Main): C10M-105/44

International Patent Class (Additional): C09K-005/04; C10M-105/42; C10N-040/30; C10N-040-30; C10M-105/00; C10M-105-42; C10M-105-52

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A05-E01D; A12-W02; E10-E04K; E10-G02G; E10-G02H; H07-A; J07-A04

Plasdoc Codes (KS): 0004 0013 0037 0231 1279 1291 1319 1321 1323 1325 1327 3075 1329 1450 1452 1454 1594 1608 1999 2014 2177 2197 2198 2511 2564 2585 2707 2758

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 028 038 04- 075 143 144 147 155 157 160 161 162 169 170 171 172 173 198 200 207 208 231 239 31- 336 359 475 512 53& 575 583 589 638 644 720

Chemical Fragment Codes (M3):

01 H581 H582 H583 H584 H589 J0 J014 J2 J273 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M262 M272 M281 M282 M312 M313 M314 M315 M316 M321 M322 M323 M331 M332 M333 M342 M382 M383 M391 M392 M393 M416 M620 M781 M903 M904 Q416 O433 R023 9137-A7201-P 9137-A7202-P 9137-A7203-P 9137-A7204-P

Derwent Registry Numbers: 0930-S; 1060-S

Generic Compound Numbers: 9137-A7201-P; 9137-A7202-P; 9137-A7203-P; 9137-A7204-P

	a ta



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(1) Veröffentlichungsnummer: 0 445 610 A1

②

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91102680.5

2 Anmeldetag: 23.02.91

(51) Int. Ci.5: **C10M** 105/00, C10M 105/42, C09K 5/04, //(C10M105/00, 105:42,105:52),C10N40:30

Priorität: 05.03.90 DE 4006828

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 11.09.91 Patentblatt 91/37

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE DE ES FR GB IT NL SE

Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

Erfinder: Cornils, Boy, Prof. Dr. Dipl.-Chem.

Kirschgartenstrasse 6 W-6238 Hofheim(DE)

Erfinder: Weber, Jürgen, Dr. Dipl.-Chem.

Bunsenstrasse 17

W-4200 Oberhausen 11(DE)

Erfinder: Lappe, Peter, Dr. Dipl.-Chem.

Eickenhof 34

W-4220 Dinslaken(DE)

Erfinder: Springer, Helmut, Dipl.-Ing.

Borbecker Strasse 19 W-4200 Oberhausen 11(DE)

Erfinder: Preisegger, Ewald, Dipl.-Ing.

Entenstrasse 7 W-6085 Nauheim(DE)

Erfinder: Henrici, Rainer, Dipl.-Ing.

Bahnhofstrasse 110 W-6392 Neu-Anspach(DE)

Sommermittel für Kältemittelverdichter.

⑤ Als Schmiermittel für Kältemittelverdichter, die mit chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen als Kältemittel betrieben werden, verwendet man erfindungsgemäß Ester aus Dicarbonsäuren und Glykolen oder Polygiykolen und Monocarbonsäuren oder Monoalkoholen.

Die Erfindung betrifft die Verwendung von komplexen Esterölen als Schmiermittel für Kältemittelverdichter, die mit chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen als Kältemittel betrieben werden.

Zur Kälteerzeugung im industriellen, gewerblichen wie auch im privaten Bereich werden in großem Umfang Kältemittelverdichter eingesetzt. Diese Vorrichtungen arbeiten mit mechanischen Verdichtern, die das Kältemittel komprimieren, im Verflüssiger durch Kuhlen mit Luft, Wasser oder einem anderen Medium verflüssigen und im Verdampfer unter Wärmeaufnahme aus dem zu kühlenden Medium verdampfen. Als Kältemittel werden vorwiegend Ammoniak für Großanlagen und Fluorchlorkohlenwasserstoffe wie Dichlordifluormethan, Chlortrifluormethan für Großanlagen, gewerbliche Kälteanlagen und für Haushaltsgeräte eingesetzt.

Zur Schmierung von Kältemittelverdichtern verwendet man hochraffinierte, weißölähnliche, im allgemeinen naphthenbasische Mineralöle. Als vollsynthetische Öle für Kältemittelverdichter gelangen Alkylaromaten und daneben auch Polyalpha-olefine zum Einsatz.

10

30

55

Aufgabe der Schmieröle ist es, die beweglichen Verdichterteile zu schmieren, die Wärme von den heißen Verdichterteilen abzuführen und den Kompressionsraum sowie die Ventile abzudichten. Diese Aufgaben bestimmen auch die Eigenschaften, denen die Schmieröle genügen müssen. Sie müssen thermischen Belastungen gewachsen sein und auch bei den Temperaturen des Verdampfers fließfähig bleiben. Überdies ist zu berücksichtigen, daß die Schmieröle aus dem Kompressionsraum in den Kältemittelkreislauf ausgetragen werden und durch nachgeschaltete Ölabscheider nicht vollständig entfernt werden können. Sie müssen daher mit dem Kältemittel in weiten Temperatur- und Konzentrationsbereichen mischbar sein, so daß die Rückführung von Schmieröl, das in den Kältemittelkreislauf gelangt ist, in den Verdichter sichergestellt wird.

Fluorchlorkohlenwasserstoffe stehen seit einiger Zeit im Verdacht, die Ozonschicht der Erdatmosphäre zu schädigen. Daher ist man bestrebt, ihre Verwendung auf solche Fälle zu beschränken, in denen sie nicht ausgetauscht werden können. Im übrigen versucht man, sie durch gleichwirkende, jedoch unschädliche Stoffe zu ersetzen. Auf dem Gebiet der Kältemittel für Kälteanlagen werden zukünftig chlorfreie, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe wie 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1.1,2,3,3-Heptafluorpropan, Pentafluorethan, 1,1.1,3,3-Hexafluorpropan und Trifluormethan eingesetzt werden. Diese Stoffe zeichnen sich durch hohe thermische Stabilität und entsprechende thermodynamische Eigenschaften in den Temperaturbereichen aus, die beim Betrieb von Kältemittelverdichter auftreten.

Nachteilig ist jedoch, daß diese chlorfreien, aliphatischen Fluorkohlenwasserstoffe nur sehr geringe Mischbarkeit mit den bisher verwendeten Schmiermitteln für Kälteanlagen aufweisen. In weiten Konzentrationsbereichen bilden die beiden Substanzklassen ein Zweiphasengemisch mit dem Ergebnis, daß die Rückführung des aus dem Verdichter ausgetragenen Schmiermittels vor allem bei tiefen Verdampfungstemperaturen erheblich behindert wird. Die bekannten Schmiermittel sind daher in Anlagen mit chlorfreien Kältemittel-Substituten im allgemeinen nicht mehr verwendbar.

Man hat versucht, diese Schwierigkeiten durch Einsatz von Schmiermitteln auf Basis von Polyalkylenglykolen zu umgehen. Die meisten Polyalkylenglykol-Typen sind zwischen -40 und +50°C mit den genannten chlorfreien Kältemitteln vollständig mischbar. Erst bei Temperaturen oberhalb etwa 50°C treten Mischungslücken auf, die sich zu höheren Temperaturen hin auf einen großen Konzentrationsbereich ausweiten.

Dennoch ist zu erwarten, daß Polyalkylenglykole nur begrenzt als Schmiermittel eingesetzt werden können, weil sie stark hygroskopisch sind. Ihre Trocknung auf eine Restfeuchte von <100 ppm erfordert einen hohen Aufwand. Darüberhinaus ist durch völligen Luftabschluß dafür Sorge zu tragen, daß eine erneute Feuchtigkeitsaufnahme vermieden wird. Sie können daher nur in hermetisch geschlossenen, kleinen Kältesystemen, z.B. Haushaltskühlgeräten, verwendet werden. In großen Kälteanlagen, bei denen Wartungsarbeiten mit gelegentlichen Eingriffen in den Kältemittelkreislauf erforderlich sind, ist im Laufe der Zeit mit einer erheblichen Feuchtigkeitsaufnahme zu rechnen. Die an das Polyalkylenglykol gebundene Feuchtigkeit läßt sich auch mit Hilfe von Filtertrocknern nicht mehr entfernen. Probleme mit metallischen Werkstoffen im System sind daher die Folge. Überdies genügt die thermische Stabilität der Polyalkylenglykole nicht allen Anforderungen. Schon oberhalb etwa 180°C, eine solche Temperatur kann bei extremen Betriebsbedingungen im Druckventil des Verdichters auftreten, beginnen sie sich zu zersetzen.

Es bestand daher die Aufgabe Schmiermittel für Kältemittelverdichter bereitzustellen, die frei von den beschriebenen Mängeln bekannter Schmiermittel sind und die immer dann eingesetzt werden können, wenn chlorfreie, teilfuorierte Kohlenwasserstoffe als Kältemittel Anwendung finden.

Die Erfindung besteht somit in der Verwendung von aus Dicarbonsäuren und Glykolen oder Polyglykolen und Monocarbonsäuren oder Monoalkoholen hergestellten Estern als Schmiermittel für Kältemittelverdichter, die mit chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen als Kältemittel betrieben werden.

Carbonsäureester, die sich von Dicarbonsäuren und Glykolen oder Polyglykolen und Monocarbonsäu-

ren oder Monoalkoholen ableiten, werden in großem Umfang zur Schmierung von Automotoren und Getrieben eingesetzt. Für sie hat sich die Bezeichnung komplexe Esteröle eingebürgert. Das für die genannte Anwendung von den Ölen verlangte Eigenschaftsbild unterscheidet sich jedoch grundlegend von den Merkmalen, die Schmiermittel für Kompressionskältemaschinen aufweisen müssen. Es war daher nicht vorhersehbar, daß synthetische Öle, die sich vor allem für die Schmierung von Automotoren und Getrieben bewährt haben, auch auf einem völlig anderen Gebiet der Technik erfolgreich eingesetzt werden können.

Die erfindungsgemäß verwendeten Ester gehen auf geradkettige oder verzweigte, gesättigte Dicarbonsäuren zurück, die insbesondere 4 bis 12 und bevorzugt 6 bis 10 Kohlenstoffatome enthalten. Beispiele für solche Säuren sind Adipinsäure, Pimelinsäure, Suberinsäure, Azelainsäure, Sebacinsäure und 1,12-Dodecandisäure.

Als Alkoholkomponente enthalten die Ester Glykole oder Polyglykole. Beispiele für geeignete Glykole sind Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Propandiol-1,2, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, Propandiol-1,3, Butandiol-1,4, Neopentylglykol, Hexandiol-1,6. Bevorzugt werden Polyalkylenglykole (Polyglykole), d.h. Polyether mit Hydroxylendgruppen. Die wichtigsten Vertreter dieser Verbindungsklasse sind die Polyethylenglykole und die Polypropylenglykole. Mit besonderem Erfolg setzt man Polyethylenglykole der allgemeinen Formel HO(CH₂-CH₂O)_nH mit n = 2 bis 6 ein. Die Polyglykole können als einheitliche Verbindungen oder als Gemisch verschiedener Glykole, z.B. Polyethylenglykole unterschiedlicher Molmassen zur Anwendung gelangen.

Um die Molmassen und damit die Viskosität der Esteröle auf bestimmte Werte einzustellen, muß man dafür sorgen, daß die Reaktion zwischen den Dicarbonsäuren und den Diolen nicht unkontroliiert abläuft, sondern im geeigneten Augenblick unterbrochen wird. Dieses Ziel erreicht man dadurch, daß man einen der beiden Reaktionspartner Diol oder Dicarbonsäure im Unterschuß anwendet und die nichtumgesetzten Carboxylgruppen der Dicarbonsäuren mit Monoalkoholen oder die nichtumgesetzten Hydroxylgruppen der Diole mit Monocarbonsäuren reagieren läßt. Für diese Umsetzungen geeignete Monoalkohole sind 2-Ethylbutanol, 2-Methylpentanol, n-Hexanol, Heptanol (Isomerengemisch), Octanol (Isomerengemisch), 2-Ethylhexanol, n-Octanol, Isononanol, Isodecanol, Isotridecanol, Isohexadecanol, Isooctadecanol. Bevorzugt werden durch Oxosynthese und anschließende Hydrierung erhaltene C₈- bis C₁₂-Alkohole oder Alkoholgemische. Als Monocarbonsäuren haben sich n-Buttersäure, n-Valeriansäure, 2-Methylbuttersäure, 3-Methylbuttersäure, Pivalinsäure, 2-Methylvaleriansäure, 2-Ethylhexansäure, Isononansäure, Isodecansäure, Isotridecansäure, Palmitinsäure und Stearinsäure bewährt.

Die Herstellung der Ester erfolgt in bekannter Weise aus den vorgenannten Säuren und Alkoholen in Gegenwart saurer Kaialysatoren. Als Katalysatoren finden bevorzugt Mineralsäuren wie Schwefelsäure, Phosphorsäure und deren saure Salze, sowie Trialkyl- oder Triarylphosphate und p-Toluolsulfonsäure Anwendung. In der Praxis setzt man die Dicarbonsäure zunächst mit einer unterstöchiometrischen Menge des Diols um und vervollständigt die Veresterung der Säure durch Zugabe der entsprechenden Menge eines Monoalkohols. Es ist aber auch möglich, das Diol in einer ersten Reaktionsstufe mit einer Dicarbonsäure teilweise zu verestern und darauf in einer zweiten Reaktionsstufe durch Zusatz der entsprechenden Menge einer Monocarbonsäure die Reakion zu Ende zu führen. Schließlich kann man auch die Dicarbonsäure zunächst teilweise mit dem Monoalkohol verestern und darauf die Reaktion mit dem Diol vervollständigen oder das Diol partiell mit der Monocarbonsäure umsetzen und die restlichen Hydroxylgruppen mit der Dicarbonsäure zur Reaktion bringen. Die Menge der eingesetzten monofunktionellen Verbindung richtet sich nach der angestrebten Viskosität des komplexen Esteröls und damit nach seiner mittleren Molmasse. Im allgemeinen haben sich komplexe Esteröle bewährt, deren mittlere Molmassen mindestens 300 g/mol betragen.

Die Umsetzung kann zwischen den Reaktionspartnern unmittelbar erfolgen. Häufig empfiehlt es sich jedoch, dem Reaktionsgemisch ein Lösungsmittel wie Toluol, Xylol, Cyclohexan zuzufügen. Besonders bewährt haben sich als Lösungsmittel Toluol und Xylol.

45

Um eine möglichst quantitative Reaktion zwischen Säure und Alkohol zu erzielen ist es vorteilhaft, das Reaktionswasser abzutrennen. Hierzu eignen sich die bekannten Techniken wie Destillation, insbesondere Destillation unter Zusatz eines Azeotropbildners.

Die erfindungsgemäß verwendeten Schmiermittel besitzen gute Mischbarkeit mit den als Kältemitteln eingesetzten chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen auch noch bei -40°C, also in den Temperaturbereichen, die in Kompressionskälteanlagen auftreten können. Ihre Viskosität liegt je nach stofflicher Zusammensetzung und Molmasse, bei 40°C zwischen etwa 10 und 100 mm²/s und entspricht damit den Anforderungen, die an das Schmiermittel für das vorbeschriebene Einsatzgebiet gestellt werden. Das schließt aber nicht aus, auch höher viskose komplexe Esteröle einzusetzen. Ihre Fließfähigkeit kann durch Verschneiden mit niederviskosen Esterölen oder komplexen Esterölen auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

Die komplexen Esteröle weisen unter Ausschluß von Luftsauerstoff und Feuchtigkeit, also unter Bedingungen, die in einem Kältemittelkreislauf erfüllt sein müssen, ausgezeichnete thermische Stabilität auf. Sie sind nicht hygroskopisch und können daher ohne großen Aufwand getrocknet werden. Restfeuchten, die nach der deutschen Norm DIN 51 503 35 ppm nicht überschreiten dürfen, lassen sich ohne weiteres erreichen.

In dem folgenden Beispiel wird die Herstellung eines komplexen Esters beschrieben, außerdem werden seine Eigenschaften aufgeführt, soweit sie für die Verwendung des Esters als Schmiermittel bedeutsam sind. Selbstverständlich ist der Umfang der Erfindung nicht auf die geschilderte Ausführungsform beschränkt.

10

Beispiel: Herstellung von Diethylenglykol-Adipinsäure-2-Ethylhexansäure-Komplexester

Die Herstellung des Komplexesters erfolgt in zwei Stufen.

In der ersten Stufe wird eine Mischung aus 212 g (2 mol) Diethylenglykol, 146 g (1 mol) Adipinsäure und 100 g Cyclohexan vorgelegt und nach Zugabe von 1,9 g (0,01 mol) p-Toluolsulfonsäure auf 135°C erhitzt. Über einen Zeitraum von 2,5 Stunden wird das anfallende Reaktionswasser als Azeotrop abgetrennt.

Das vom Reaktionswasser befreite Rohprodukt wird in der zweiten Stufe mit 317 g (2,2 mol) 2-Ethylhexansäure sowie zusätzlich mit 0,9 g (0,005 mol) p-Toluolsulfonsäure versetzt und über einen Zeitraum von 7,5 Stunden bei 135°C unter Entfernung des Reaktionswassers als Azeotrop verestert.

Zur Aufarbeitung wird der organischen Phase 5 Gew.-%ige Natronlauge bis zum Erreichen eines pH-Wertes von 10 - 11 zugesetzt. Nach Phasentrennung und Wäsche mit Wasser bis zum Neutralpunkt wird der wasserhaltige Rohester bei einer Temperatur von 135°C und einem Druck von 20 - 30 mbar (2-3 kPa) während 4 Stunden getrocknet. Nach Filtration werden 440 g Produkt erhalten, entsprechend einer Ausbeute von 77 % (bezogen auf Adipinsäure).

25

20

Eigenschaften des im Beispiel beschriebenen Esters

Als Kriterien, die für die Verwendung des vorstehend beschriebenen Esters als Schmiermittel wichtig sind, werden sein thermisches Verhalten, seine Viskosität und seine Mischbarkeit mit Kältemitteln, Prototypen sind 1,1,1,2-Tetrafluorethan und 2 H-Heptafluorpropan, angegeben.

Die Prüfung der thermischen Stabilität des Esters erfolgt in Anlehnung an DIN 51593 in einem U-Rohr bei 250/40°C und 96 h. Der mit Öl gefüllte Schenkel des U-Rohrs wird auf 250°C eingestellt und steht in Kontakt mit der Dampfphase des Kältemittels, das in den zweiten Schenkel einkondensiert und dann auf 40°C eingestellt wird. Die Auswertung erfolgt optisch (Ölverfärbung). Ergänzend wird ein wäßriger Auszug der Dampfphase durch eine ionensensitive Elektrode auf Fluoridionen geprüft.

Eine gaschromatografische Analyse der Gasphase gibt Aufschluß über mögliche gasförmige Zersetzungsprodukte des Esters bzw. Kältemittels. Ein Vergleich des Chromatogramms erfolgt mit dem einer Blindprobe.

Die Messung der Viskosität des Esters erfolgt in einem Ubbelonde-Viskosimeter bei 40°C.

Zur Prüfung der Mischbarkeit des Esters mit den Kälternitteln gibt man eine definierte Menge Ester (etwa 0,2 bis 3 g) in ein Glasröhrchen von etwa 10 ml Inhalt. Nach Eintauchen in flüssigen Stickstoff kondensiert man je nach einzustellender Konzentration zwischen 6 und 3 g des Kälternittels dazu. Darauf evakuiert man das Glasröhrchen, verschließt es durch Abschmelzen und durchschreitet mit der Mischung bestimmter Zusammensetzung einen Temperaturbereich von -40°C bis +80°C. Bei Ausbildung zweier Phasen bzw. bei beginnender Trübung kann der Entmischungspunkt, d.h. ein Punkt auf der Grenzkurve des Mischungsdiagramms bestimmt werden. Die Gesamtheit der gefundenen Entmischungspunkte ergeben dann die Grenzkurve der Mischungslücke.

50 thermische Stabilität: Abbauprodukte in geringem Aus-

maß nachweisbar

Viskositāt : $V = 36.5 \text{ mm}^2/\text{s}$

Mischbarkeit : Mischungslücke bei -20°C

55

- Verwendung von aus Dicarbonsäuren und Glykolen oder Polyglykolen und Monocarbonsäuren oder Monoalkoholen hergestellten Estern als Schmiermittel für Kältemittelverdichter, die mit chlorfreien, teilfluorierten Kohlenwasserstoffen als Kältemittel betrieben werden.
- Verwendung von Estern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ester von geradkettigen oder verzweigten, gesättigten Dicarbonsäuren, die insbesondere 4 bis 12, vorzugsweise 6 bis 10
 Kohlenstoffatome enthalten, ableiten.
- Verwendung von Estern nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ester von Adipinsäure, Pimelinsäure, Suberinsäure, Azelainsäure, Sebacinsäure oder 1,12-Dodecandisäure ableiten.
- Verwendung von Estern nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ester von Ethylenglykol, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Propandiol-1,2, Propandiol-1,3, Dipropylenglykol, Tripropylenglykol, Butandiol-1,3, Butandiol-1,4, Neopentylgiykol oder Hexandiol-1,6 ableiten.
 - 5. Verwendung von Estern nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ester von Polyethylenglykolen oder Polypropylenglykolen ableiten.
 - 6. Verwendung von Estern nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ester von Polyethylenglykolen der allgemeinen Formel $HO(CH_2-CH_2O)_nH$ mit n = 2 bis 6 ableiten.
- 7. Verwendung von Estern nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ester als Monoalkohol einen durch Oxosynthese und anschließende Hydrierung hergestellten Alkohol mit 8 bis 13 Kohlenstoffatomen oder Gemische solcher Alkohole enthalten.
- Verwendung von Estern nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Ester n-Buttersäure, n-Valeriansäure, 2-Methylbuttersäure, 3-Methylbuttersäure, Pivalinsäure, 2-Methylvaleriansäure, 2-Ethylbuttersäure, n-Heptansäure, Isooctansäure, 2-Ethylhexansäure, Isononansäure, isodecansäure, Isotridecansäure, Palmitinsäure oder Stearinsäure als Monocarbonsäure enthalten.

35

20

5

40

45

50

55



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 91 10 2680

	EINSCHLÄGI	GE DOKUMENTE		
Categorie		mit Angabe, soweit erforderlich, blichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CI.5)
P,X	WO-A-9 012 849 (THE LUBI * Seite 10, Zeile 27 - Seite 11 Seite 14, Zeile 32; Seite 24, Z 20 *	, Zeile 30; Seite 13, Zeile 23 -	1-6,8	C 10 M 105/00 C 10 M 105/42 C 09 K 5/04 // (C 10 M 105/00 C 10 M 105:42
Α	DATABASE WPIL, accession Publications Ltd, Londen, GB: & JP-A-59 164 393 (NIPPON * Zusammenfassung *	:	1-4	C 10 M 105:52) C 10 N 40:30
Α	DATABASE WPIL, accession cations Ltd, London, GB; & JP-A-61 171 799 (NIPPON * Zusammenfassung *	no. 86-242514, Derwent Publi- OILS) 02-08-1986	1	
P,A	EP-A-0 406 479 (KYODO 01 * Seite 2, Zeile 51 - Seite 4, Z Seite 11, Tabelle 4 *	L) eile 12; Seite 7, Tabelle 1;	1-3,8	
Α	US-A-4 155 861 (K. SCHMIT Spalte 4, Zeilen 15-50; Spalt		1,2,4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
Α	GB-A-1 460 665 (CIBA-GEIC Seite 3, Beispiele 1,2	GY) - -	1-4,8	C 10 M C 09 K
Α	EP-A-0 218 207 (BASF) * Spalte 2. Zeilen 36-50; Spalte 26 *	te 3, Zeile 30 - Spalte 4, Zeile	1,7	
X	GB-A-2 216 541 (İCI) Seite 2, Zeile 7 - Seite 3, Ze	eile 7 * 	1-6	
	-	-/-		
D	er vorliegende Recherchenbericht wurde	für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	1	Prüfer
Den Haag		26 Mai 91		HILGENGA K.J.

- anderen Veröffentlichung derselben Kategorie

- A: technologischer Hintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur
 T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie. übereinstimmendes Dokument



P: Zwischenliteratur

T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeidung

EP 91 10 2680

Vatara-I	Kennzelchnung des Doku	ments mit Angabe, sowelt erf	forderlich,	Betrifft	KLASSIFIKATION DER
	der	naßgeblichen Telle		Anspruch	ANMELDUNG (Int. CI.5)
A	US-A-4 851 144 (P. Mc * Spalte 2, Zeilen 35-50;	maßgeblichen Telle GRAW)			
Derv	rorliegende Recherchenbericht wur Recherchenart	Abschlußdatum der	Recherche		Prüfer
Den Haag 26 Mai 91)1		HILGENGA K.J.	
Y: von and A: tec	KATEGORIE DER GENANNTEN i besonderer Bedeutung allein be besonderer Bedeutung in Verbi leren Veröffentlichung derselber hnologischer Hintergrund htschriftliche Offenbarung	etrachtet ndung mit einer	nach dem D: in der Ann L: aus ander	Anmeldedatum reldung angefül en Gründen ang	das jedoch erst am oder veröffentlicht worden ist hrtes Dokument geführtes Dokument

&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

			*